

TABIABSORBER 5 ROLLO

El **Tabiabsorber 5 rollo** es un material base para suelos que reduce el ruido de impacto y aísla térmicamente; se utiliza en la construcción y renovación de edificios, especialmente en habitaciones con baldosas de cerámica.

- Partículas de caucho reciclado con un aglomerante adhesivo de elastómero de PU.
- Dispone de una apariencia de color negro con una superficie suave con textura granular fina.



Ancho	1 m	+/- 1.5 %
Largo	16 m	+/- 1.5 %
Espesor	5 mm	+/- 0,3 mm
Densidad	750 - 850 kg/m ³	
Peso superficial	3,75 – 4,25 Kg/m ²	

Fuerza a tracción:	0.5 - 1,0 N/mm ²	(ISO 1798)
Alargamiento de ruptura:	50 - 80 %	
Rango de temperatura:	- 30°C to 80°C	
Resistencia al fuego:	B 2	(DIN 4102-1)
Coef. de transmisión de calor:	0.03 m ² K/W	(DIN 52612)
Mejora de ruido de impacto:	ΔLw = 20dB sobre material elastico	(ISO 140-8/ISO 717-2)
	ΔLw = 17dB bajo suelo ceramico de 8 mm	(ISO 140-8/ISO 717-2)

[MÁS INFO EN LA WEB](#)

INSTALACIÓN

1.Retire las baldosas viejas y sueltas si es necesario. El sustrato debe estar nivelado y limpio.



2.Si es necesario, utilice compuestos niveladores o imprimaciones.



3.Colocar la base Tabiabsorber 5 Rollo sobre toda la superficie a cubrir. Recórtelo a un tamaño ligeramente superior al de la superficie cubierta. Deje la capa base en su lugar durante un día para permitir la relajación dimensional y el equilibrio de la temperatura.



4. Recorte la goma Tabiabsorber 5 Rollo a las dimensiones exactas de la superficie cubierta.



5. Doble la goma Tabiabsorber 5 Rollo en la mitad de la habitación y pegue la base al sustrato, siguiendo las instrucciones de los fabricantes del adhesivo y del acabado del suelo.



6. Coloque nuevamente la goma Tabiabsorber 5 Rollo sin pliegues ni arrugas. Frote y presione con cuidado. Para la segunda mitad trabajar de la misma manera.



7. La instalación de las baldosas cerámicas debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes del adhesivo y del acabado del suelo.



8. En caso de duda hacer una prueba o pedir consejo técnico al fabricante.

